



Chromomat

Chromomat – чистоцеллюлозная абсолютно матовая бумага тройного мелования с ярко-белым или оттенком слоновой кости. Сочетание высоких показателей гладкости и матовой поверхности дает преимущество над всеми остальными бумагами. Благодаря своей исключительно гладкой и ровной поверхности бумага обеспечивает превосходные результаты как при печати участков, насыщенных краской, так и печати с использованием технологии UCR (вычитание цветной краски из-под чёрной). Не содержит волокон, полученных механическим или химико-механическим путем, обладает высокой скоростью сушки.

Chromomat входит в семейство бумаг **MCS**:

- **Maine Gloss**: высококачественная глянцевая бумага тройного мелования с ярко-белым оттенком.
- **Chromomat**: высококачественная абсолютно матовая бумага тройного мелования с ярко-белым или оттенком слоновой кости.
- **Satimat**: высококачественная полуматовая бумага тройного мелования с приятными тактильными ощущениями и ярко-белым оттенком.

Все виды бумаги MCS пригодны для длительного хранения. (стандарт ISO 9706).

Вся линейка сертифицирована FSC (No. FSC-C101533).
Имеет сертификат для HP Indigo.



Бумага Chromomat белого оттенка доступна в следующих плотностях:

115, 135, 170, 300 г/м².

Бумага Chromomat оттенка слоновой кости доступна в следующих плотностях:

140, 180, 300 г/м².

Методы печати:

- Подходит для листовой офсетной, трафаретной печати.
- Подходит для печати обычными и УФ-красками
- Подходит для большинства цифровых печатных систем, сертифицирован HP Indigo.

Обработка:

- Подходит для лакирования, ламинирования, тиснения фольгой, вырубки
- Фальцовка (биговка от 150 г/м² и выше)

Область применения:

Брошюры, годовые отчёты, журналы, папки, каталоги и рекламные материалы, такие как вкладки и материалы для прямой почтовой рассылки.

- ■ ■ MAINE® GLOSS
- ■ ■ CHROMOMAT®
- ■ ■ SATIMAT®



Технические характеристики:

Chromomat белый

■ ■ ■ CHROMOMAT®							
ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470-2	ISO 2471	ISO 5629	ISO 5629	ISO 8254-1
Weight (gsm)	Bulk (cm ³ /g)	CIE Whiteness	ISO Brightness (%)	Opacity (%)	Dynamic stiffness MD (mN.m)	Dynamic stiffness CD (mN.m)	Gloss (%)
115	0.87	126	98	94	0.62	0.38	16
135	0.87	126	98	96	1.00	0.60	16
170	0.90	126	98	98	2.00	1.30	16
300	0.99	126	98	100	12.70	8.00	16

Chromomat слоновая кость

■ ■ ■ CHROMOMAT®IVOIRE							
ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470-2	ISO 2471	ISO 5629	ISO 5629	ISO 8254-1
Weight (gsm)	Bulk (cm ³ /g)	CIE Whiteness	ISO Brightness (%)	Opacity (%)	Dynamic stiffness MD (mN.m)	Dynamic stiffness CD (mN.m)	Gloss (%)
140	0.86	53	80	94.5	1	0.70	32
180	0.94	53	80	97	2.60	1.70	32
300	1.02	53	80	100	13.40	9	32

Информация актуальна на дату публикации. Arjowiggins Graphic оставляет за собой право изменять и обновлять информацию по мере необходимости.