

Keaykolour®



Keaycolour®

Original

Показатели	Метод измерения	90g	120g	170g	250g	300g	450g
Тип целлюлозы		EC F Woodfree Virgin Pulp, FSC certified 30% FSC Recycled Post-consumer Fibre					
Печатные процессы		Офсет, шелкография, сухой офсет, блинтовое тиснение, горячее тиснение фольгой, высечка (в зависимости от изображения и фактуры бумаги)					
Черно-белая лазерная печать		Да	Нет				
Цветная лазерная печать		Нет					
Черно-белая струйная печать		Да	Нет				
Цветная струйная печать		Да	Нет				
Рекомендованный уровень pH		5.5 +/- 0.5					
pH поверхности	TAPPI 529OM	7					
Сертификат архивного хранения	ISO 9706	Да. Срок хранения может варьироваться в зависимости от содержания переработанного сырья, но превышает 100 лет					
Экологический стандарт	ISO 14001	Да					
Управление качеством	ISO 9001:2000	Да					
Влажность (%)	ISO 287	6.0 - 7.0					
Относительная влажность (%)	TAPPI T502	40 - 60					
Толщина (µm)							
Snow White / Pure White	ISO 534	-	175	239	353	420	615
Parchment Natural / Parchment Aged		130	165	245	350	-	-
Цветные		-	178	250	370	445	670
Шероховатость по Bendtsen (ml/min)							
Snow White / Pure White	ISO 2494	-	750	750	750	750	750
Parchment Natural / Parchment Aged		1200	1200	1200	1300	-	-
Цветные		-	1000	1150	1150	1150	1150

Технические характеристики являются собственностью компании Arjowiggins Creative Papers и могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные носят рекомендательный характер.



Keaycolour®

100% Recycled

Показатели	Метод измерения	100g	120g	170g	250g	300g
Тип целлюлозы		100% FSC Recycled Post Consumer Fibre				
Печатные процессы		Офсет, шелкография, сухой офсет (Toyou), блинтовое тиснение, горячее тиснение фольгой, высечка (в зависимости от изображения и фактуры бумаги)				
Черно-белая лазерная печать		Да	Нет			
Цветная лазерная печать		Нет				
Черно-белая струйная печать		Да	Нет			
Цветная струйная печать		Да	Нет			
Рекомендованный уровень pH		5.5 +/- 0.5				
pH поверхности	TAPPI 529OM	7				
Сертификат архивного хранения	ISO 9706	Да. Срок хранения может варьироваться в зависимости от содержания переработанного сырья, но превышает 100 лет				
Экологический стандарт	ISO 14001	Да				
Управление качеством	ISO 9001:2000	Да				
Влажность (%)	ISO 287	6.0 - 7.0				
Относительная влажность (%)	TAPPI T502	40 - 60				
Толщина (µm)						
	Camel / Graphite / Hazel	-	-	-	-	427
	Chalk / Limestone ISO 534	140	160	237	350	420
	Particles Snow	148	174	245	355	430
	Particles Moonlight / Particles Sunshine	131	152	208	310	355
Шероховатость по Bendtsen (ml/min)						
	Camel / Graphite / Hazel	-	-	-	-	1150
	Chalk / Limestone ISO 2494	1000	1000	1200	1200	1200
	Particles Snow	900	900	1200	1200	1200
	Particles Moonlight / Particles Sunshine	320	320	320	320	320

Технические характеристики являются собственностью компании Arjowiggins Creative Papers и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данные носят рекомендательный характер.

