

Rives Sensation®



# Rives Sensation®

## Matt

Показатели	Метод измерения	120g	170g	270g	350g
Тип целлюлозы		ECF Woodfree Virgin Pulp - FSC сертифицирована			
Печатные процессы		Офсет, шелкография, сухой офсет, блинтовое тиснение, горячее тиснение фольгой, высечка - в зависимости от изображения и фактуры бумаги			
Черно-белая лазерная печать		Рекомендуются тесты	Нет		
Цветная лазерная печать		Рекомендуются тесты	Нет		
Черно-белая струйная печать		Рекомендуются тесты	Рекомендуются тесты	Нет	
Цветная струйная печать		Рекомендуются тесты	Рекомендуются тесты	Нет	
Рекомендованный уровень pH		5.5 +/- 0.5			
pH поверхности	TAPPI 529OM	7,5			
Сертификат архивного хранения	ISO 9706	Да			
Экологический стандарт	ISO 14001	Да			
Управление качеством	ISO 9001:2000	Да			
Влажность (%)	ISO 287	6,5			
Относительная влажность (%)	TAPPI T502	40 - 60			

## Matt Tradition

Толщина (µm)	ISO 534	165	230	370	500
Непрозрачность (Bright White) (%)	ISO 2471	94	97	99	99
Шероховатость по Bendtsen (ml/min)	ISO 2494	1200	1200	1400	1700
Жесткость (mN) MD	ISO 5629	1,2	3,5	18	32
Жесткость (mN) CD		0,6	2,5	9	16

## Matt Tactile

Толщина (µm)	ISO 534	155	220	370	500
Непрозрачность (Bright White) (%)	ISO 2471	94	97	99	99
Шероховатость по Bendtsen (ml/min)	ISO 2494	400	400	600	1300
Жесткость (mN) MD	ISO 5629	1,2	3,5	18	26
Жесткость (mN) CD		0,6	2,5	9	13

Технические характеристики являются собственностью компании Arjowiggins Creative Papers и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данные носят рекомендательный характер.

